



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ БОНДАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Любое новое бондарное изделие перед первым использованием следует обязательно подготовить. Этот процесс состоит в обычном вымачивании.

Данная процедура делается единственный раз.

Бочка, жбан или кадка заливается доверху водой, и эта вода меняется **1 раз в сутки каждый день.**

Первые 3-4 дня вода будет окрашена в **темно-коричневый цвет**. Это выходит лишний уголь и вредные дубильные вещества. На самом деле вещества эти безвредные для организма человека, но они могут придать напитку или продукту терпкий привкус. Поэтому процесс вымачивания/выщелачивания желательно пройти до конца. Занимает она 10-14 дней до тех пор, пока вода не примет практически свой естественный цвет, с еле заметным желтоватым оттенком. При вымачивании изделие может подкапывать или чуть подтекать, но в течении 2-3 дней дуб впитает в себя положенную влагу, начнет разбухать, и любая течь должна прекратиться.

Важно помнить, что нежелательно вымачивать бочку в обычной ванне, т.к. дубильные вещества, попадающие на эмаль ванны, сильно впитываются в поверхность и очень трудно выводятся из нее. Лучше этот процесс проводить в пластиковых тазах или на земле. Если при вымачивании частично слез воск, то эту проблему легко восстановить с помощью обычного домашнего фена.